



ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

TECHNISCHES DATENBLATT VERSIEGELUNG



Anna von Mangoldt Versiegelung ist ein hoch abriebfester, stoß- und trittfester 1-Komponenten-Klarlack auf Wasserbasis speziell zur Versiegelung des Fußbodenlacks. Er ist durch seine Polyurethan-Verstärkung besonders strapazierfähig und belastbar. Versiegelung ist nicht für den Objektbereich geeignet.

Anwendungsbereiche

Die Versiegelung ist als Schutzanstrich für extrem belastbare, hoch strapazierfähige, wasserabweisende, stoß-, kratz- und trittfeste Versiegelungen von Fußböden, Holztüren, Holzmöbeln und OSB-Platten geeignet. Er wird besonders gerne als Endanstrich auf stärker belasteten Möbeln verwendet, die vorher mit Fußbodenlack gestrichen wurden. Außerdem kann man ihn als zusätzliche Schutzschicht auf Anna von Mangoldt Lack streichen.

Bitte beachten: Nicht für Garagenböden und Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung geeignet.

Inhaltsstoffe

Polyurethan-Dispersion, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 85 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt 140 g / l (Kategorie A / i ab 2010).

GIS-Code

M-KH01

Wetterbeständigkeit

Nur im Innenbereich verwenden

Farbton

Farblos

Glanzgrad

Seidengläzend

Verdünnungsmittel

Wasser. Die Versiegelung ist gebrauchsfertig eingestellt und muss nicht mehr verdünnt werden.

Ergiebigkeit

Ein Liter reicht für ca. 8 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.
Exakte Verbrauchsmengen durch Probeanstrich ermitteln.





Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 6 Stunden. Durchgetrocknet und begehbar nach ca. 24 Stunden. Voll belastbar nach ca. 1 Woche. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern. Während der Trocknung Zugluft vermeiden.

Werkzeuge

Pinself: Zum Verarbeiten der Versiegelung ist ein Pinsel für wasserbasierende Lacke mit synthetischen Borsten besonders geeignet. Es kann aber auch jede andere Pinselart verwendet werden, auf gute Qualität sollte allerdings geachtet werden.

Malrolle: Auf großen Flächen empfehlen wir eine Lackrolle. Sollte ein leichter Pinselfstrich gewünscht sein, kann im noch nassen Zustand des Versiegelung mit einem sauberen Pinsel nachgezogen werden, um einen Pinselfstruktur zu bekommen.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verarbeitung:

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei, tragfähig und gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt sein. Ausreichender Wasserablauf muss sichergestellt sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche restlos entfernen. Intakte Altanstriche anschleifen und säubern. Die Oberfläche muss nach Vorschrift mit Anna von Mangoldt Fußbodenlack beschichten und gut durchtrocknen lassen.

Das Überarbeiten mit Farben und Lacken von Silikon, Bitumen, Öle & Fette, Wachse, Weich-PVC, Siebdruckplatten wie Resopal und asbesthaltige Werkstoffe ist nicht möglich. Bei Bedenken oder unbekanntem Untergrund sollte immer eine Haftungsprüfung durchgeführt werden. Hierzu eine kleine Fläche schleifen, reinigen und streichen. Nach 12 Std. wird ein Kreppband oder Klebestreifen fest auf den Anstrich gedrückt und wieder ruckhaft entfernt. Bleiben keine Rückstände am Band hängen, ist der Untergrund für Farben und Lacke tragfähig.

Versiegelung vor der Verarbeitung gut aufrühren. 2 Anstriche in gleichmäßiger, geschlossener Schicht aufbringen und darauf achten, die Schichtdicken dünn zu halten.

Die Versiegelung kann auch direkt auf Zementestrich oder zementären Ausgleichsmassen aufgetragen werden.

TIPP: Die Kanten von Sperrholz und Tischlerplatten mehrmals beschichten, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Die versiegelten Flächen können mit milden, neutralen Haushaltsreinigern gepflegt werden.

Wichtiger Hinweis bei der Verwendung der Versiegelung für Holzdielen:

Um eine eventuelle Seiten- oder Kantenverleimung zu vermeiden, sollten die zu beschichtenden Holzdielen vor der Verlegung allseitig mit Versiegelung beschichtet werden. Nur dadurch kann das Holz arbeiten (quellen und schwinden), ohne dass es zu Abrissfugen, der sogenannten Seiten- oder Kantenverleimung, kommt. Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 (0) 52 74 306 22 00

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Etikett lesen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P303+P352 Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.





Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

