



ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

TECHNISCHES DATENBLATT KREIDE EMULSION



Anna von Mangoldt Kreide Emulsion ist eine sehr matte, hochwertige, lichtbeständige und atmungsaktive Dispersionsfarbe für Wände und Möbel im Innenbereich. Sie hat eine cremige Konsistenz und einen hohen Anteil an natürlicher Kreide und Porzellanerde. Dadurch schafft sie ein außergewöhnlich tiefes, vollkommen mattes und samtiges Wandflächen-Finish, welches das Licht im Raum weich reflektiert. Die Kreide Emulsion deckt ausgezeichnet, spritzt nicht und ist sehr geruchsarm. Sie lässt sich auch ideal zum Möbelstreichen verwenden.

Anwendungsbereiche

Auf Wänden: Die Kreide Emulsion ist vielseitig einsetzbar und zum Streichen von normal beanspruchten Wohnräumen geeignet. Man kann sie auf allen üblichen Innenputzen, Gips, Gipskartonplatten, Prägetapeten aus Papier, Vliestapeten, Raufasertapeten, Glasfasergeweben sowie auf intakten matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis streichen.

Für stark beanspruchte Wandflächen empfehlen wir Anna von Mangoldt Wandfarbe Resist.

Auf Holz: Die Kreide Emulsion ist die Alternative zu den Anna von Mangoldt Lacken, um alte und neue Möbel sowie Holzvertäfelungen und Holzbalken zu streichen.

Der Holzuntergrund kann roh, lackiert, gebeizt oder abgeschliffen sein. Gewachste Untergründe sollten gut angeschliffen werden und können mit Kreide Emulsion gestrichen werden. Allerdings ist es kein idealer Untergrund, da Wachs eine abweisende Wirkung hat. Häufig ist eine Grundierung mit Anna von Mangoldt Sperrgrund empfehlenswert. Auf sehr glatten Untergründen wie Fliesen oder Resopal empfehlen wir einen Voranstrich mit Anna von Mangoldt Spezialgrundierung. Geschützt werden muss die sehr matte Oberfläche der Kreide Emulsion mit einem Klarlack, Spezialversiegelung oder Möbelwachs.

Farbtöne und Mengen

Die Kreide Emulsion ist in allen Farbtönen von Anna von Mangoldt und in folgenden Abfüllmengen verfügbar: 125 ml Testdöschen, 375 ml, 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter

Verbrauch

Unsere Mengenangaben sind eher ‚konservativ‘ angegeben, um sicherzustellen, dass die bestellten Farbmengen ausreichend sind: Qualität nach DIN EN 13300: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 qm/Liter bei einem Anstrich.

Bei dieser Ergiebigkeit wird eine absolute Deckung von 99,5 % erreicht, d.h. Sie können schwarz/weiß-Kontraste vollständig abdecken. Wenn weniger deutliche Kontraste abzudecken sind, z.B. Sie möchten eine weiße Wand in einem Pastellton streichen, ist die Ergiebig-





keit wesentlich höher und kann bis zu 9 qm/Liter reichen.

In den meisten Anwendungsfällen wird ein Anstrich zum Abdecken sicher ausreichen. Der zweite Anstrich wird häufig aus optischen Gründen ausgeführt, z.B. zum Füllen von Spachtelstellen, Ausgleichen von Fehlstellen, Ausgleich von Glanzunterschieden.

Die Satttheit der Kreide Emulsion kommt meistens erst bei zwei Anstrichen richtig zur Geltung. Deshalb empfehlen wir aus optischen Gründen zwei Anstriche.

Je dunkler, rauer und saugfähiger der Untergrund ist, desto größer ist der Farbverbrauch. Das gleiche gilt auch für leuchtende Farbtöne, wie Rot, Gelb oder Pink.

Exakte Verbrauchsmengen können nur durch einen Probeanstrich, z.B. mit einem Testdöschchen ermittelt werden.

Orientierungswerte für 1 Liter bei zweimaligem Anstrich:

Glatte Putze	unbehandelte Fläche	ca. 4,5 m ²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 6 m ²
Gipskarton	unbehandelte Fläche	ca. 4,5 m ²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 5,5 m ²
Raufaser	unbehandelte Fläche	ca. 4 m ²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 5 m ²
Glasgewebe	unbehandelte Fläche (wird nicht grundiert)	ca. 4,5 m ²
Rauputz	unbehandelte Fläche	ca. 3,5 m ²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 4,5 m ²

Inhaltsstoffe

Auf Wasserbasis, enthält Kreide, Pigmente, Talkum, Porzellanerde und Konservierungsmittel (1,2-Benzisothiazol-3(2)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on). Lösemittelfrei, formaldehydfrei, weichmacherfrei.

EU-Richtlinienkonformität: VOC-Gehalt (flüchtige organ. Verbindungen) < 1 g / l. EU-Grenzwert: 30 g / l (Kategorie A / a ab 2010).





GIS-Code

M-DF01

Nassabriebbeständigkeit

Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 52778

Die Kreide Emulsion ist nach dem AgBB-Bewertungsschema (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) geprüft und damit ausdrücklich für die Anwendung im Innenbereich geeignet.

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Verdünnungsmittel

Wasser

Wetterbeständigkeit

Nur im Innenbereich verwenden

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei, saug- und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Kleisterreste und k Reidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe sollten mit Anna von Mangoldts Tiefengrund vorgestrichen werden.

Hoch-Brillante-Farbtöne, die aus einer farblosen Basis gemischt werden, haben aus physikalischen Gründen ein schlechteres Deckvermögen. Daher sollte unbedingt auf kontrastreiche Untergründe in Weiß oder in einem ähnlichen Pastellton grundiert werden. Das Überarbeiten mit Farben und Lacken von Silikon, Bitumen, Öle & Fette, Wachse, Weich-PVC, Siebdruckplatten wie Resopal und asbesthaltige Werkstoffe ist nicht möglich. Bei Bedenken oder unbekanntem Untergrund sollte immer eine Haftungsprüfung durchgeführt werden. Hierzu eine kleine Fläche schleifen, reinigen und streichen. Nach 12 Std. wird ein Kreppband oder Klebestreifen fest auf den Anstrich gedrückt und wieder ruckhaft entfernt. Bleiben keine Rückstände am Band hängen, ist der Untergrund für Farben und Lacke tragfähig.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren.

In der Regel genügt ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit maximal 5 % Wasser verdünnt.

Wir empfehlen aus optischen Gründen immer zwei Anstriche. Bei kontrastreichen Untergründen empfiehlt sich ein 1. Anstrich (Grundanstrich) mit bis zu 10 % Wasser verdünnt.

Nach 4 – 6 Std. Trocknungszeit den 2. Anstrich (Deckanstrich) unverdünnt auftragen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Unterschiedliche Gebinde sollten untereinander gemischt werden, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde sollten luftdicht verschlossen werden und möglichst schnell aufgebraucht werden.





Trockenzeit

Bei 20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 4-6 Stunden. Niedrigere Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Die Angaben der Trocknungszeit sind unbedingt einzuhalten, auch wenn der Anstrich trocken erscheint! Durch zu frühen Auftrag einer zweiten Schicht kann der Anstrich wieder an gelöst werden und das Deckvermögen wird beeinträchtigt. Insbesondere gilt dies für Farbtöne, die aus einer farblosen Basis gemischt wurden.

Werkzeuge

Pinzel: Zum Verarbeiten der Kreide Emulsion ist ein Pinzel mit synthetischen Borsten besonders geeignet. Es kann aber auch jede andere Pinzelart verwendet werden, auf gute Qualität sollte allerdings geachtet werden.

Malrolle: Auf glatten Untergründen empfehlen wir eine kurzflorige, ungepolsterte Malrolle für Dispersionsfarbe. Mit diesen Rollen schafft man eine glatte, sehr ebenmäßige Oberfläche, die den pudrigen Charakter der Kreide Emulsion unterstreicht.

Auf Raufaser oder gröberen Untergründen ist eine langflorige Rolle besser geeignet.

Bürste: Um eine feine Pinzelstruktur auf der Wandoberfläche zu haben, kann auch eine Bürste bzw. ein Quast verwendet werden. Wir empfehlen, diese Technik von einem Profi machen zu lassen.

Airless-Spritzverfahren:

Verfahren:	VISKOSITÄT	DÜSE Ø	DRUCK	SPRITZWINKEL
Airless:	5 - 10%	0,53-0,63 mm	ca. 150 bar	40° - 80°

Hinweis zum Spritzverfahren

Die Kreide Emulsion lässt sich spritzen, trocknet allerdings aufgrund ihrer ‚grobkörnigen‘ Struktur und cremigen Konsistenz zu einer nicht ganz gleichmäßigen Oberfläche an.

Während des Spritzauftrag sollte der Anstrich mit einer Malrolle verschlichtet werden um eine Fleckbildung zu vermeiden.

Reinigung der Werkzeuge

Nach Gebrauch die Werkzeuge sofort mit Wasser und Seife reinigen.





Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 (0) 52 74 306 22 00

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Etikett lesen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P260 Spritznebel nicht einatmen.

Bei Spritzarbeiten passende Filter verwenden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P301+P101 BEI VERSCHLUCKEN: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Lagerung

Anbruchgebinde fest verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern und alsbald aufbrauchen. Ungeöffnet mindestens zwei Jahre nach Herstellungsdatum haltbar.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Tipps und Tricks

Das Schließen von Fugen bzw. Übergängen mit Maleracryl ist recht praktisch und weit verbreitet. Allerdings sollte hier beachtet werden, dass die benötigte Aushärtezeit von Acryl pro 1mm Stärke 1 Tag beträgt. Ebenfalls schwindet Acryl je nach Qualität bis zu 20%. Wird zu früh überstrichen, entstehen Risse, Haftungsprobleme oder farbliche Abzeichnungen. Alternativ und schneller - allerdings ein wenig aufwändiger - funktioniert auch ein hochwertiger Füllstoff wie z.B. Uni Flott.

Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

