



ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

TECHNISCHES DATENBLATT WACHS & PATINAWACHS



Anna von Mangoldt Wachs dient als einfache, schnelle und offenporige Veredelung und Pflege von unbehandelten oder angestrichenen Flächen aus Holz, Kork und Stein im Innenbereich. Es ist ideal geeignet zum Schutz von gekalkten oder mit Kreide Emulsion gestrichenen Möbeln, verleiht einen seidigen Glanz und frischt die natürliche Farbe wieder auf. Das braun gefärbte Patinawachs verleiht einen antikisierenden Effekt. Es schützt vor Schmutz und Spritzwasser. Die Flächen bleiben atmungsaktiv. Nicht geeignet für Fußböden und stark strapazierte Flächen!

Technische Eigenschaften

Salbenartige, transparente und geruchsneutrale Wachspaste mit einer hohen Ergiebigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Schnelle und leichte Verarbeitung. Kein Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160, sowie Migrationsverhalten gemäß DIN EN 71, Teil 3. Der VOC - Gehalt dieses Produktes ist max. 400 g/l.



Farbton Wachs

Farblos

Gebindegrößen Wachs

500 ml

Farbton Patinawachs

Braun

Gebindegrößen Patinawachs

500 ml

Inhaltsstoffe

Paraffinwachs, Carnaubawachs, Bienenwachs, Kieselsäure, Mikrowachs, Talkum, Isoparaffine, Farbstoffe (bei Patinawachs).

Verarbeitung

Mit einem flusenfreien Baumwolltuch dünn und gleichmäßig auftragen und wie ‚Schuhcreme‘ verteilen. Nach ca. 2 Stunden mit einem Tuch oder einer sauberen, weichen Bürste polieren. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Das Wachs lässt sich mit etwas Kreide Emulsion oder Pigmenten einfärben. Für einen schönen Antikeffekt kann zusätzlich mit dem Patinawachs gearbeitet werden. Verarbeitungstemperatur nicht unter 15 °C, da die Paste sonst zu hart wird.



Verbrauch

Bei unbehandelten Oberflächen werden für den Erstauftrag 30 - 60 g /m² benötigt. Beim Zweitauftrag oder bei vorbehandelten Flächen sind es 15-30 g /m². Eine 500 ml Dose reicht für ca. 8 m².

Trockenzeit

bei Normalklima Ca. 2- 6 Stunden

Verdünnungs- und Reinigungsmittel

Verdünnung für lösemittelhaltige Produkte. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt, kann aber bei Bedarf mit bis zu 10% Verdünnung streichfähig gemacht werden.

Lagerung

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Hinweise und Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beim Verarbeiten Schutzhandschuhe tragen, sonst kann es zu spröder und rissiger Haut kommen, da Isoparaffine entfettend wirken.

Abfallschlüsselnr. (EAK/EWC) 08 0111

Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

